

Produktdatenblatt

Stand: 11/2025

SCRINTEC Caravan Dicht & Fix

**High-Speed Hybrid Klebedicht-
stoff auf MS-Polymer-Basis,**

Technische Daten

Farben	weiß, schwarz
spez. Gewicht / Dichte	ca. 1,5 g/cm ³
Shore-A-Härte	ca. 45
Hautbildung	ca. 10 - 15 Min. bei 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Durchhärtung	ca. 3 - 4 mm/Tag in 24 Std. bei 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtig- keit
Härtungssystem	MS-Polymer
Zulässige Gesamtverformung	max. 25 % (HM-25)
Zugfestigkeit (DIN 53504)	1,1 N/mm ²
Temperatur- beständigkeit	ca. -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungs- temperatur	von +5 °C bis +40 °C
Viskosität	pastös, standfest
Lagerung	kühl und trocken
Haltbarkeit	12 Monate
Lieferform	300 ml-PE-Kartusche



Anwendungsgebiete

SCRINTEC Caravan Dicht & Fix ist ein elastisches, schnell abbin-
dendes hoch-moduliges (HM-)1K-Hybrid-Material. Es eignet sich
zur Abdichtung und Verklebung im Caravan-Bereich, sowie für den
Bau- und Industriebereich.

SCRINTEC Caravan Dicht & Fix haftet extrem gut auf vielen Un-
tergründen wie Buntmetallen, Beton, Mauerwerk, Epoxid, Polyes-
ter, Hart-PVC, Edelstahl, Aluminium, etc.

Eigenschaften

- als Fugendichtstoff oder als Kleber verwendbar
- dauerelastisch und hochmodulig
- überstreich- / überlackier- und versiegelbar
- silikonfrei und isocyanatfrei
- geringer Schwund und schleifbar
- Wasser- und UV-beständig
- lebensmittelecht (ISEGA-PZ)
- sehr emissionsarm (EMICODE EC 1 Plus)
- extrem stark haftend
- natursteinverträglich

Die Vernetzung von SCRINTEC Caravan Dicht & Fix geschieht
durch die Luftfeuchtigkeit, es gibt keine gefährlichen Spaltpro-
dukte.

Das Material ist extrem schnell bei der Hautbildung und der an-
schließenden Durchhärtung.

Flächige Verklebungen mit vertikalen Raupen im Abstand von ca.
20 cm durchführen, wobei die Luftzirkulation zwischen dem zu ver-
klebenden Flächenteil und dem Untergrund gewährleistet bleiben
muss.

SCRINTEC Caravan Dicht & Fix ist zertifiziert als sehr emissions-
armes Produkt mit dem Umweltsiegel EMICODE. Mit seiner Klas-
sifizierung EC 1 Plus erfüllt SCRINTEC Caravan Dicht & Fix die
höchsten Anforderungen auf nachhaltiges Bauen.

Anwendungsbeschränkung

Das Produkt ist nicht getestet als Spiegelkleber und nicht geeignet
auf Substraten wie PP, PE, Teflon, wachshaltigen Untergründen.

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden oder abzudichtenden Substrate müssen
staub-, fett- und ölfrei, sowie fest und tragfähig sein.

Alle Angaben beruhen auf Laboruntersuchungen und Praxiser-
fahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet
werden.